

Termék Információk

Kétoldalas filmhordozós szalag nagy tapadással

A tesa® 4970 egy vastag, fehér, kétoldalas ragasztószalag, mely PVC film hordozóból és tapadós akrilragasztóból áll. Az erős kétoldalas szalag a jó tapadás és azonnali ragadás kiváló ötvözetét nyújtja. Ezenkívül az akrilragasztó nagy bevonási súlya kiváló kötési teljesítményt biztosít durva vagy poros felületeken. A tesa® 4970 szalag kiválóan ellenáll a nedvességnek, a fénynek és a természetes öregedésnek. Ezenkívül számos vegyszernek, a víznek és különböző lágyítószernek is ellenáll. Rövid távon 70 °C-ig, hosszú távon 60 °C-ig hőálló. Tartósságának köszönhetően a tesa® 4970 szalag kiválóan megfelel nagy igénybevétellel járó, hosszú távú és kültéri alkalmazásokhoz.

Fő alkalmazási terület

*A tesa® 4970 egy erős akrilragasztós szalag, mely ideális választás számos hosszú távú rögzítési alkalmazáshoz

*Ez a szalag műanyag és fa szegélylécek rögzítésére is ideális választás

*A szalag eladótéri díszítőanyagok és termékbemutató állványok rögzítésére használható

*A tesa® 4970 ideális választás táblák és emblémák rögzítésére

*Fingerliftes változatban (védőfólia eltávolítását könnyítő kialakítás") is kapható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Műszaki adatok

Hordozó anyaga	PVC fólia	Szakítószilárdság	38 N/cm
Szín	fehér	Liner típusa	pergamen
Teljes vastagság	225 µm	Fedőfólia színe	barna
Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	Fedőfólia vastagsága	71 µm
Szakadási nyúlás	20 %	Fedőfólia súly	82 g/m ²

Tapadás

acélhoz (kezdeti)	13.0 N/cm	acélhoz (14 nap után)	13.6 N/cm
ABS-hez (kezdeti)	13.4 N/cm	ABS-hez (14 nap után)	14.4 N/cm
alumíniumhoz (kezdeti)	11.5 N/cm	alumíniumhoz (14 nap után)	12.6 N/cm
PC-hez (kezdeti)	16.2 N/cm	PC-hez (14 nap után)	16.9 N/cm
PE-hez (kezdeti)	8.5 N/cm	PE-hez (14 nap után)	9.1 N/cm
PET-hez (kezdeti)	11.5 N/cm	PET-hez (14 nap után)	11.9 N/cm
PP-hez (kezdeti)	9.7 N/cm	PP-hez (14 nap után)	10.8 N/cm
PS-hez (kezdeti)	14.7 N/cm	PS-hez (14 nap után)	15.2 N/cm
PC-hez (kezdeti)	12.4 N/cm	PC-hez (14 nap után)	16.6 N/cm

Tulajdonságok

Hőmérsékletállóság rövid távon	70 °C	Vegyszerálló	●●●●
Hőmérsékletállóság hosszú távon	60 °C	Lágyítószernek ellenálló	●●●●
Tapadóképeség	●●●●	Statikus szakítószilárdság: 23°	●●●●
Öregedésállóság (UV)	●●●●●	Statikus szakítószilárdság: 40°	●●
Nedvességállóság	●●●●●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●●● jó ●● közepes ● gyenge

Kiegészítő információk

A "fingerlift" verzió (szélesebb védőborítás), tesa® 7149, is kapható.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:

<http://l.tesa.com/?ip=04970>

tesa® 4970

Termék Információk



Kiegészítő információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=04970>